

Colorado

Belagsart	EN 649
Oberflächenvergütung	
Abmessungen	EN 427
Gesamtdicke	EN 428
Nutzschichtdicke	EN 429
Flächengewicht	
Verpackungseinheit pro Karton	
Gewicht pro Karton	
Kartons pro Palette	
Klassifizierung	EN 685
Resteindruck	EN 433
Lichtechtheit	ISO 105-B02 Method A
Brandverhalten	EN 13501-1
Rutschhemmung	DIN 51130
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 717/2 (EN ISO 104-8)
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612 ISO 8302
Ableitwiderstand	EN 1081
Chemikalienbeständigkeit	EN 423
Verschleissgruppe	EN 649
Stuhlrolleneignung	EN 425
Eignung Fußbodenheizung	

Reinigungs- u. Pflegeempfehl.

Heterogen, PVC PU
15,24 cm x 91,44 cm
2,0 mm
0,3 mm
3600 g/m ²
18 = 2,51 m ²
9,20 kg
108
23, 31
<0,1 mm
≥6
Bfl-s1
R9
2 dB
0,037m ² k/w
10 ¹¹ Ohm
gegeben *
T
Ja
Ja

CC- Dr. Schutz (oder
gleichwertig)

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln

