

# Wood Classic

Belagsart	EN 649
Oberflächenvergütung	
Abmessungen	EN 427
Gesamtdicke	EN 428
Nutzschichtdicke	EN 429
Angephaste Kanten	
Beanspruchungsklasse	EN 685
Gesamtgewicht pro m <sup>2</sup>	EN 430
Verpackungseinheit pro Karton	
Gewicht pro Karton	
Kartons pro Palette	
Abriebbeständigkeit	EN 660-2
Resteindruck	EN 433
Brandklasse	DIN 4102
	EN 13501-1
Qualmklasse	Önorm B3810
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 717/2 (DIN 52210)
Lichtechtheit	ISO 105-B02 (DIN 53389)
Rutschhemmung	DIN 51130
Chemikalienbeständigkeit	EN 423
Verschleissgruppe	EN 649
Eignung Fußbodenheizung	
Stuhlrolleneignung	EN 425

Reinigungs- u. Pflegeempfehl.

Heterogen, PVC
PU
18,4 cm x 95 cm
3,0 mm
0,50 mm
Nein
23, 33, 41
+/- 5,5 kg
19 = 3,32 m <sup>2</sup>
18,50 kg
50
1,1 mm <sup>3</sup> /100 T
bestanden
B1
Cfl-s1
Q1
5 dB
≥6
R9
gegeben *
T
Ja
Ja

CC- Dr. Schutz (oder gleichwertig)

\* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln

